



# ACRYLIC LACQUER

## สีพ่นอะคริลิกแล็คเกอร์

- ✓ พับ/ทา วัสดุได้หลากหลาย**  
อาทิ ไม้อัด MDF HMR โลหะ พลาสติก ฯลฯ
- ✓ แห้งเร็ว**  
แห้งเร็วภายใน 30 นาที เสร็จงานได้เร็วกว่า
- ✓ ปราศจากสารป्रอทและตะกั่ว**  
ปลอดภัยต่อสุขภาพและล้างเวดล้อน
- ✓ พลัมสีไม่เหลือง**  
ทนต่อแสง UV ช่วยให้สีคงทนสวยงามไม่เสื่อม
- ✓ พลัมสียั่ดเกาะตื้อเยี่ยม**  
คงทน ไม่หลุด ลอกร่อน
- ✓ พลัมสียั่ดหยุ่นสูง**  
ทำให้ไม่แตก กรอบ ลอก ร่อน หนาแน่นมาก
- ✓ ทนทานต่อสารเคมีและความชื้น**  
ไม่เกิดพิษเมื่อวางแก้วหน้าร้อนหรือหน้าเย็น

ARCHITECTURAL COATINGS



## ACRYLIC LACQUER, L15 SERIES

ACRYLIC LACQUER เป็นสีพ่นแห้งเร็ว ระบบอะคริลิกแลกเกอร์สูตรน้ำมัน เหมาะสำหรับใช้พ่นวัสดุห้องนอน เช่น ไม้ MDF HMR เหล็ก เมทัลชีท สแตนเลส อโลมิเนียม เหล็กกล้าในชิ้นพลาสติก ห้องภายนอกอาคาร เช่น

- เรซินสูตรอะคริลิกทำให้พิมพ์ได้แม่นยำ มีความยืดหยุ่น ไม่แตกกรอบ ไม่เหลืองเมื่อสีพ่นแลกเกอร์ท้าไว
- ผสมสารกันรังสียูวีทำให้สีไม่ซีด • ทนทานต่อความชื้นและสารเคมี • ไม่เกิดผ้าเมื่อวางแก้วน้ำร้อนหรือน้ำเย็น
- ทำความสะอาดง่าย ครบสกปรกไม่ฟองตัวลงบนพิมพ์สี • ไม่มีสารตะกั่วและสารป้องกันปลดปล่อยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- แห้งเร็วภายใน 30 นาทีเสร็จงานได้เร็วกว่า

### วิธีการใช้งาน ACRYLIC LACQUER, L15 SERIES

#### 1. เตรียมพื้นผิว



รับสุดท้าย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากลิ่งสกปรกต่างๆ และที่ไว้ให้แห้งสนิท

1. เตรียมพื้นผิวโดยด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผงคราบไขมัน และสิ่งปฏิกูลอต่างๆ โดยพื้นผิวที่จะพ่นสีต้องแห้งสนิท ในอุณหภูมิความชื้นไม่เกิน 6-8%

2. ไปร์ตูบ รูน็อต หรืออุปกรณ์ของไม้ด้วยสีปูนสีสูตรน้ำ WATER BASED NATURAL WOOD FILLER, D90T SERIES แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้ผิวราบรื่นเนียน

#### 2. พ่นสีรองพื้น



ใช้ MDF เหล็ก พ่นสีรองพื้นด้วย SUPER COMBO PRIMER-SURFACER, P2 SERIES ที่เจือจางด้วยกินเนอร์ R7K128

ในอัตราส่วนสี 1 ลิตร : ทิ้งแม่อร์ 1.5 ลิตร (ความหนาแน่นของน้ำสี 12 วินาทีเมื่อวัดด้วย Ford Cup No. 4)

1-3 เท่า (1-3 ผ่าน) โดยจำานวนเท่าที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของไม้และลักษณะของพิมพ์สีที่ต้องการ ที่ใช้แห้ง 15-30 นาที แล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240-320 จนผิวราบเรียบเนียน

เหล็กกล้าในชิ้นส่วนที่มีรอยร่องรอย แนะนำให้พ่นสีที่แห้งเร็ว

พ่นสีรองพื้นเพื่อเตรียมการยึดเกาะ WASH PRIMER ETCHING FILLER, PART A: E2G980 / PART B: R7K981

(อัตราส่วนผสมสี Part A 1 ลิตร : Part B 1 ลิตร) 1 เท่า (ความหนาของพิมพ์สีแห้งไม่เกิน 0.4 มิลหรือ 10 ไมครอน) และทิ้งให้แห้งสนิท 30 นาทีแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240-320 จนผิวราบเรียบเนียน

พลาสติก PP, PE, ABS

พ่นสีรองพื้นพลาสติก PRASTIC PRIMER, P3(TH)C24 1 เท่า (ความหนาของพิมพ์สีแห้งไม่เกิน 0.3-1.0 มิลหรือ 7.5-25 ไมครอน) และทิ้งให้แห้งสนิท 4-6 ชั่วโมงแล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240-320 จนผิวราบเรียบเนียน

#### 3. พ่นสีทับหน้า



พ่นสี ACRYLIC LACQUER, L15 SERIES 2 เท่า (2ผา) ให้แห้งเร็วที่สุด 15-30 นาที

แล้วลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 ให้ผิวราบรื่น ในกรณีต้องการผลิตภัณฑ์ให้ใช้กินเนอร์ R7K209 เท่านั้น โดยผสมให้ไม่เกิน 20% หลังจากการพ่นเที่ยงคืนที่สุดหักคราฟท์ให้แห้งอย่างน้อย 7 วันก่อนการใช้งาน

#### ข้อมูลจำเพาะ

ส่วนผสม	พื้นที่ครอบคลุม (ตารางเมตร)
สำหรับ ไม้ MDF เหล็ก	24 ตร.ม./เท่า/เกลลอน
SUPERCOMBO PRIMER-SURFACER, P2 SERIES	75 ตร.ม./เท่า/เกลลอน
สำหรับ เหล็กกล้าในชิ้นส่วนที่มีรอยร่องรอย	66-219 ตร.ม./เท่า/เกลลอน
WASH PRIMER ETCHING FILLER, PART A: E2G980 / PART B: R7K981	52-75 ตร.ม./เท่า/เกลลอน
สำหรับ พลาสติก PP, PE, ABS	
PLASTIC PRIMER, P3(TH)C24	
สำหรับหน้า	
ACRYLIC LACQUER, L15 SERIES	

#### ข้อแนะนำ

1. ปรับความดันลมกาพน์ให้อยู่ที่ 40-50 บาร์
2. ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 85% และพ่นสีสถานที่มีอากาศถ่ายเท
3. ในกรณีต้องแพ็คชิ้นงานให้ทิ้งไว้ 3 วันก่อนแพ็คชิ้นงาน (ห้ามใช้พลาสติกแพ็คชิ้นงาน)
4. ระบบสีดึงกล้าไม่สามารถใช้กับกรอบได้
5. ในกรณีที่ใช้ชุดกระดาษทรายแล้วมีสีติดที่กระดาษทราย แสดงว่าสีแห้งแล้ง ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อน
6. ความหนาของสีควรใช้หลอดยูที่ 13-15 วินาทีเมื่อทางด้วย FORD CUP หมายเหตุ 4

#### ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอก漆有限公司 จำกัด (กลุ่มบริษัท อี.ซี.พี.เอ็น.)  
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย แฟกซ์: +66 52 222 0000  
400 ถนนพุฒิพิมล ตำบลแม่ใจ อำเภอเชียงใหม่ ประเทศไทย 50130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)  
under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.

Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)  
400 Soi Pookmitre, Old Railway Road, Samrong-tai,  
Phapradang, Samutprakan 10130  
[www.hypaintworks.com](http://www.hypaintworks.com)



paintworks

แผนกบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004

@paintworks

@paintworksTH