



ALL SURFACE ENAMEL

INTERIOR/EXTERIOR LATEX

ออลเซอร์เฟซอีนาเมล สีพ่นอะคริลิกสูตรน้ำ

- ✓ **พ่น/ทา วัสดุได้หลากหลาย**
 อาทิ ไม้อัด MDF HMR โลหะ อลูมิเนียม ฯลฯ
- ✓ **LOW VOC**
 ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็ง
- ✓ **มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก**
 LEED V4 & V4.1, WELL, SCAQMD GREENGUARD และ EPA สหรัฐอเมริกา
- ✓ **กันสนิมได้ดี**
 คงทนต่อทุกสภาพแวดล้อม
- ✓ **ฟิล์มสีแข็ง**
 ทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน
- ✓ **ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม**
 คงทนไม่ลอกล่อน ทนต่อแสง UV
- ✓ **ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว**
 ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- ✓ **ฟิล์มไม่เหลือง**
 สีคงทนสวยงาม ทนต่อแสง UV
- ✓ **ประหยัดกว่า**
 ไม่ต้องพ่นกันเนอร์

ARCHITECTURAL COATINGS



ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX

ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX เหมาะสำหรับผนังและทิวาสตูดหลากชนิด เช่น ไม้ MDF HMR เหล็ก เหล็กกล้า ไนซ์ อลูมิเนียม สังกะสี ท่อพีวีซี ยิปซัม ปูนฉาบ คอนกรีต ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอก

- ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม • ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน • ปราศจากสารก่อมะเร็ง • ปราศจากสารตะกั่วและปรอท
- ฟิล์มสีแข็งกันขีดขีดได้ดี • กันสนิม • กันเชื้อราและตะไคร่น้ำ • มีการยึดเกาะดีเยี่ยมไม่ลอกร่อน • เนื้อสีเยอะกลบพื้นผิวได้เรียบเนียน
- ฟิล์มสีไม่เหลืองเหมือนสีพ่นอุตสาหกรรมสูตรน้ำมันทั่วไป • ประหยัดกว่าเพราะเจือจางและทำความสะอาดกาพ่นด้วยน้ำสะอาด

CERTIFICATION



วิธีการใช้งาน ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX



1. เตรียมพื้นผิว

วัสดุทั่วไป ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรกต่างๆ และทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
ไม้ ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสิ่งสกปรก
 หลังจากนั้นให้ปิวรูตะปู รูนอต และรอยแตก ด้วยสีโป๊วไม้สูตรน้ำ WATER BASED NATURAL
 WOOD FILLER D90T SERIES แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์
 240 ให้ผิวเรียบเนียน



2. พ่นสีรองพื้น

ผสม ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR PRIMER A41W1210
 และน้ำไม่เกิน 30 % (พ่น) หรือไม่เกิน 10 % (แปรง/ลูกกลิ้ง)
วัสดุทั่วไป พ่นหรือทารองพื้น 1 เที่ยว (1 ผ่าน)
ไม้ พ่นหรือทารองพื้น 2 เที่ยว (2 ผ่าน) โดยในแต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้ง 4 ชั่วโมง
 แล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 240 ให้เรียบเนียน



3. พ่นสีทับหน้า

ผสม ALL SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX A41 SERIES และน้ำ
 ไม่เกิน 30 % (พ่น) หรือไม่เกิน 10 % (แปรง/ลูกกลิ้ง) แล้วจึงพ่นหรือทาสีทับหน้าจำนวน 2 เที่ยว (2 ผ่าน)
 ในแต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 4 ชั่วโมงแล้วจึงขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 ให้ผิวเรียบเนียน
 ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 7 วันก่อนการใช้งาน

วิดีโอวิธีใช้งาน



ข้อมูลจำเพาะ

สีรองพื้น	พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)
All SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR PRIMER A41W1210	38 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
สีทับหน้า	พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)
All SURFACE ENAMEL INTERIOR/EXTERIOR LATEX A41-1200 Series (High gloss - เงา)	38 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
A41-1300 Series (Satin - ซาติน)	
A41-1400 Series (Flat - ด้าน)	

ข้อแนะนำ

1. ควรใช้กาพ่นให้เบอร์ 3 และปรับความดันลมให้อยู่ที่ 40-50 บาร์
2. ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 85% และพ่นในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท
3. ในกรณีต้องพักชิ้นงานให้ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อนพักชิ้นงานด้วยโฟมกันกระแทก
4. ระบบสีดังกล่าวไม่สามารถใช้วิธีการอบได้
5. ในกรณีที่ขัดกระดาษทรายแล้วมีสีติดที่กระดาษทราย แสดงว่าสียังไม่แห้ง
ควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อน
6. ความหนืดของสีควรไหลอยู่ที่ 30-50 วินาทีเมื่อตวงด้วย FORD CUP หมายเลข 4

ผลิตภัณฑ์ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกโชนาเพ้นท์ จำกัด (กลุ่มบริษัท พี ซี แป้นท์)
 จัดจำหน่ายโดย บริษัท แป้นท์เวิร์คส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท พี ซี แป้นท์)
 400 ซอยภูมิตระกูล ถนนราชดำเนินนอก แขวงสามยุคใต้
 อำเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)
 under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.
 Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)
 400 Soi Pookmitre, Old Railway Road, Samrong-tai,
 Phapradaeng, Samutprakan 10130
www.bypaintworks.com

แผนกบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004
 @paintworks
 @paintworksTH

