



ECO-WOOD

WATER BASED ACRYLIC LACQUER

อีโควูด สีนพ่นพอร์นิเจอร์แห้งเร็วระบบอะคริลิกสูตรน้ำ

- ✓ **แห้งไวภายใน 30 นาที**
เสร็จงานไวกว่า
- ✓ **LOW VOC**
ไม่มีกลิ่น ปราศจากสารก่อมะเร็ง
- ✓ **ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว**
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- ✓ **ฟิล์มสีแข็ง**
ทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วน
- ✓ **ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม**
คงทนไม่ลอกหลุด
- ✓ **ฟิล์มสีไม่เหลือง**
สีคงทนสวยงาม ทนต่อแสง UV
- ✓ **เนื้อสีมากพ่นได้เรียบเนียน**
กลบพื้นผิวได้ดี
- ✓ **ประหยัดกว่า**
ไม่ต้องพ่นกันเนอร์

ARCHITECTURAL COATINGS



ECO-WOOD WATER BASED ACRYLIC LACQUER

อีโควูด สีพ่นเฟอร์นิเจอร์แห้งเร็ว ระบบอะคริลิกสูตรน้ำ LOW VOC สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ MDF และ HMR โดยเฉพาะ

- ผลิตจากอะคริลิกเรซินชนิดพิเศษที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม • ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน • ปราศจากสารก่อมะเร็ง
- ปราศจากสารตะกั่วและปรอท มีการยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกร่อน • เนื้อสีเยอะกลบพื้นผิวได้เรียบเนียน
- ฟิล์มสีไม่เหลืองเหมือนสีพ่นอุตสาหกรรมสูตรน้ำมันทั่วไป • ประหยัดกว่าเพราะเจือจางและทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำสะอาด

CERTIFICATION



วิธีการใช้งาน ECO-WOOD WATER BASED ACRYLIC LACQUER



1. เตรียมพื้นผิว โดยขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่นผงคราบไขมันและสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ โดยพื้นผิวที่จะพ่นสีต้องแห้งสนิท ในอุณหภูมิห้องและความชื้นไม่เกิน 6-8%



2. ใ้รูตะปู รูน็อต หรือรอยแตกของไม้ด้วยสีโป๊วไม้สูตรน้ำ WATER BASED NATURAL WOOD FILLER D90T SERIES แล้วทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง ก่อนขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 240 ให้ผิวเรียบเนียน

3. พ่นสีรองพื้น ECO – WOOD WHITE WATER BASED ACRYLIC PRIMER W64W500 จำนวน 2 เที่ยว (2 ผ่าน) โดยไม่ต้องผสมน้ำ และในแต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 15- 30 นาที แล้วขัดด้วยกระดาษทราย เบอร์ 240 ให้ผิวเรียบเนียน

4. พ่นสีทับหน้า ECO – WOOD WATER BASED ACRYLIC LACQUER W64 SERIES จำนวน 2-4 เที่ยว (2 ผ่าน) โดยไม่ต้องผสมน้ำ และในแต่ละเที่ยวทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 15-30 นาที แล้วขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 ให้ผิวเรียบเนียน



5. ควรทิ้งให้พื้นผิวหรือชิ้นงานให้แห้งสนิทอย่างน้อย 7 วันก่อนการใช้งาน

วิดีโอการใช้งาน



ข้อมูลจำเพาะ

สีรองพื้น	พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)
ECO-WOOD WHITE WATER BASED ACRYLIC LACQUER PRIMER W64W500	45-54 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
สีทับหน้า	พื้นที่ครอบคลุม (ตามทฤษฎี)
ECO-WOOD WATER BASED ACRYLIC LACQUER W64-1200 Series (Gloss - เงา)	36-43 ตร.ม./เที่ยว/แกลลอน
W64-1300 Series (Satin - ซาติน)	
W64-1400 Series (Flat - ด้าน)	

ข้อแนะนำ

1. ควรใช้กาพ่นให้เบอร์ 3
2. ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 85% และพ่นในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท
3. ในกรณีที่ขัดกระดาษทรายแล้วมีสีติดที่กระดาษทราย แสดงว่าสียังไม่แห้งควรทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อน
4. ปรับความดันลมให้อยู่ที่ 40-50 บาร์

ผลิตภัณฑ์ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2015

ผลิตโดย บริษัท บางกอกไชน่าเพ้นท์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
 จัดจำหน่ายโดย บริษัท แป้นท์เวิร์กส์ จำกัด (กลุ่มบริษัท บี ซี เพ้นท์)
 400 ซอยสุขุมวิท ถนนสุขุมวิทเก่า ตำบลสุขุมวิท
 อำเภอประเวศเขต จังหวัดสมุทรปราการ 10130

Manufactured by Bangkok China Paint MFG. Company Limited (Part of BC Paint Group)
 under the license from The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Ohio, USA.
 Distributed by Paintworks Company Limited (Part of BC Paint Group)
 400 Soi Pookmitre, Old Railway Road, Samrong-tal,
 Phapradsang, Samutprakan 10130
 www.bypaintworks.com

แผนบริการลูกค้า Customer Service



(02)394-1004

@paintworks

@paintworksTH

